

## ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

Supporti antiurto  
adesivi  
**117-1**

| Codice                 | Descrizione             | Prezzo euro/1000 | Variazione Prezzo % | Confezione | A        | B         | C        | DE        | F         | gr |
|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----|
| <b>117 1004 699 41</b> | <b>MP 117-1004 NERO</b> | <b>10.136,00</b> | <b>+ 60%</b>        | <b>-</b>   | <b>1</b> | <b>11</b> | <b>5</b> | <b>56</b> | <b>F2</b> |    |

| Colore                                                                                        | nr del colore                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>nero</b>                                                                                   | <b>699 (XXX XXXX XXX XX)</b>                                |
| <b>Descrizione colore</b>                                                                     | nero                                                        |
| <b>Uguaglianza</b>                                                                            | nero brillante. Uguaglia ragionevolmente il colore RAL 9005 |
| NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore. |                                                             |

| Materiale                                      | nr del materiale     |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Poliuretano (PUR) gomma PUR                    | 41 (XXX XXXX XXX XX) |
| <b>Descrizione generale:</b>                   |                      |
| <b>Caratteristiche fisiche</b>                 |                      |
| Caratteristica                                 | Valore DIN           |
| Densità gr/cm <sup>3</sup>                     | 1,26                 |
| Tensione di snervamento MN/m <sup>2</sup>      | 50                   |
| Allungamento alla rottura %                    | 600                  |
| Modulo trazione MN/m <sup>2</sup>              | 25                   |
| Resistenza all'urto/intaglio kJ/m <sup>2</sup> | -                    |
| Durezza alla pressione sfera MN/m <sup>2</sup> | shore A 70           |
| Temperatura max di impiego max °C              | 80                   |
| Resistività volumetrica cm                     | -                    |
| Fattore di dissipazione 10 <sup>3</sup> Hz     | 0,1                  |
| Rigidità dielettrica MV/m                      | 20                   |
| Infiammabilità UL94 > 1,6 mm                   | HB                   |
| Coefficiente di attrito (a secco)              | 0,15-0,4             |
| <b>Tutti i dati sono indicativi.</b>           |                      |

**Resistenza ad agenti chimici**

| Resistenza a  | Valutazione |
|---------------|-------------|
| Benzina       | A           |
| Benzene       | A           |
| Oli minerali  | A           |
| Oli vegetali  | A           |
| Alcali deboli | A           |
| Alcali forti  | C           |
| Acidi deboli  | B           |
| Acidi forti   | C           |

**A** = positiva  
**B** = mediocre  
**C** = negativa

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350