

## ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

Boccole di strisciamento  
103-1

| Codice          | Descrizione       | Prezzo euro/1000 | Variazione Prezzo % |   | Confezione | A  | B  | C  | DEF gr |
|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|---|------------|----|----|----|--------|
|                 |                   |                  | 1                   | 2 |            |    |    |    |        |
| 103 5520 114 42 | MP 103-55-20 NERO | 1.164,00         | + 60%               | - | 50         | 18 | 20 | 15 |        |

| Colore                                                                                                                                                                                                                           | nr del colore         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| nero                                                                                                                                                                                                                             | 114 (XXX XXXX XXX XX) |
| <b>Descrizione colore</b> nero<br><b>Uguaglianza</b> nero lucente. Uguaglia ragionevolmente il colore RAL 9005 e TRESPA A90.0.0<br>NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore. |                       |

| Materiale                                                      | nr del materiale     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nylon 66 + fibra di carbonio + PTFE -                          | 42 (XXX XXXX XXX XX) |
| <b>Descrizione generale:</b><br><b>Caratteristiche fisiche</b> |                      |
| Caratteristica                                                 | Valore DIN           |
| Densità gr/cm <sup>3</sup>                                     | 1,31                 |
| Tensione di snervamento MN/m <sup>2</sup>                      | 155                  |
| Allungamento alla rottura %                                    | -                    |
| Modulo trazione MN/m <sup>2</sup>                              | 8000                 |
| Resistenza all'urto/intaglio kJ/m <sup>2</sup>                 | -                    |
| Durezza alla pressione sfera MN/m <sup>2</sup>                 | -                    |
| Temperatura max di impiego max °C                              | 90                   |
| Resistività volumetrica cm                                     | 10 <sup>15</sup>     |
| Fattore di dissipazione 10 <sup>3</sup> Hz                     | -                    |
| Rigidità dielettrica MV/m                                      | -                    |
| Infiammabilità UL94 > 1,6 mm                                   | -                    |
| Coefficiente di attrito (a secco)                              | 0,11                 |
| <b>Tutti i dati sono indicativi.</b>                           |                      |

## Resistenza ad agenti chimici

| Resistenza a                                                      | Valutazione |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Benzina                                                           | A           |
| Benzene                                                           | A           |
| Oli minerali                                                      | A           |
| Oli vegetali                                                      | A           |
| Alcali deboli                                                     | A           |
| Alcali forti                                                      | B           |
| Acidi deboli                                                      | B           |
| Acidi forti                                                       | C           |
| <b>A = positiva</b><br><b>B = mediocre</b><br><b>C = negativa</b> |             |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350