

## ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

Boccole di strisciamento  
008-2

| Codice          | Descrizione | Prezzo euro/1000 | Variazione Prezzo % | Confezione | A  | B  | C  | D  | E  | F | gr |
|-----------------|-------------|------------------|---------------------|------------|----|----|----|----|----|---|----|
| 008 7530 114 42 | MP 08-75-30 | 1.254,00         | + 60%               | -          | 50 | 18 | 20 | 26 | 17 | 1 |    |

| Colore                                                                                        | nr del colore                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| nero                                                                                          | 114 (XXX XXXX XXX XX)                                                      |
| <b>Descrizione colore</b>                                                                     | nero                                                                       |
| <b>Uguaglianza</b>                                                                            | nero lucente. Uguaglia ragionevolmente il colore RAL 9005 e TRESPA A90.0.0 |
| NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore. |                                                                            |

| Materiale                                      |            | nr del materiale             |             |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| Nylon 66 + fibra di carbonio + PTFE -          |            | 42 (XXX XXXX XXX XX)         |             |
| Descrizione generale:                          |            |                              |             |
| Caratteristiche fisiche                        |            | Resistenza ad agenti chimici |             |
| Caratteristica                                 | Valore DIN | Resistenza a                 | Valutazione |
| Densità gr/cm <sup>3</sup>                     | 1,31       | Benzina                      | A           |
| Tensione di snervamento MN/m <sup>2</sup>      | 155        | Benzene                      | A           |
| Allungamento alla rottura %                    | -          | Oli minerali                 | A           |
| Modulo trazione MN/m <sup>2</sup>              | 8000       | Oli vegetali                 | A           |
| Resistenza all'urto/intaglio kJ/m <sup>2</sup> | -          | Alcali deboli                | A           |
| Durezza alla pressione sfera MN/m <sup>2</sup> | -          | Alcali forti                 | B           |
| Temperatura max di impiego max °C              | 90         | Acidi deboli                 | B           |
| Resistività volumetrica cm                     | 10^15      | Acidi forti                  | C           |
| Fattore di dissipazione 10 <sup>3</sup> Hz     | -          | A = positiva                 |             |
| Rigidità dielettrica MV/m                      | -          | B = mediocre                 |             |
| Infiammabilità UL94 > 1,6 mm                   | -          | C = negativa                 |             |
| Coefficiente di attrito (a secco)              | 0,11       |                              |             |
| Tutti i dati sono indicativi.                  |            |                              |             |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350