

## ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

Dadi esagonali  
ciechi DIN 1587  
**052 metal**

| Codice                 | Descrizione                  | Prezzo euro/1000 | Variazione Prezzo % |   | Confezione | A  | B | C | D | E | F | gr |
|------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|---|------------|----|---|---|---|---|---|----|
|                        |                              |                  | 1                   | 2 |            |    |   |   |   |   |   |    |
| <b>052 0400 415 53</b> | <b>MT 52- 4 Acciaio Inox</b> | <b>1.054,00</b>  | + 60%               | - | 10         | M4 | 7 | 8 |   |   |   |    |

| Colore                                                                                        | nr del colore         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>metallo</b>                                                                                | 415 (XXX XXXX XXX XX) |
| <b>Descrizione colore</b>                                                                     | metallo               |
| <b>Uguaglianza</b>                                                                            | metallo               |
| NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore. |                       |

| Materiale                                                                                | nr del materiale     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Acciaio inossidabile -                                                                   | 53 (XXX XXXX XXX XX) |
| <b>Descrizione generale:</b><br>X5CrNiS18,8. Buona resistenza alla corrosione e all'uso. |                      |
| <b>Caratteristiche fisiche</b>                                                           |                      |
| Caratteristica                                                                           | Valore DIN           |
| Densità gr/cm <sup>3</sup>                                                               |                      |
| Tensione di snervamento MN/m <sup>2</sup>                                                | 8                    |
| Allungamento alla rottura %                                                              | 600                  |
| Modulo trazione MN/m <sup>2</sup>                                                        | 50                   |
| Resistenza all'urto/intaglio kJ/m <sup>2</sup>                                           | 2x10 <sup>5</sup>    |
| Durezza alla pressione sfera MN/m <sup>2</sup>                                           | 2x10 <sup>5</sup>    |
| Temperatura max di impiego max °C                                                        |                      |
| Resistività volumetrica cm                                                               |                      |
| Fattore di dissipazione 10 <sup>3</sup> Hz                                               |                      |
| Rigidità dielettrica MV/m                                                                |                      |
| Infiammabilità UL94 > 1,6 mm                                                             |                      |
| Coefficiente di attrito (a secco)                                                        |                      |
| <b>Tutti i dati sono indicativi.</b>                                                     |                      |

## Resistenza ad agenti chimici

| Resistenza a  | Valutazione |
|---------------|-------------|
| Benzina       | A           |
| Benzene       | A           |
| Oli minerali  | A           |
| Oli vegetali  | A           |
| Alcali deboli | A           |
| Alcali forti  | A           |
| Acidi deboli  | B           |
| Acidi forti   | B           |

**A** = positiva  
**B** = mediocre  
**C** = negativa

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350