

ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

Sigilli
152

Codice	Descrizione	Prezzo euro/1000	Variazione Prezzo %	Confezione	A	B	C	D	E	F	gr
152 0100 002 26	MP 152-100 GRIGIO	63,00	+ 60%	500	6,4	9	4,5	2,1	F1		

Colore	nr del colore
grigio	002 (XXX XXXX XXX XX)
Descrizione colore	grigio
Uguaglianza	Grigio. Uguaglia ragionevolmente il colore RAL 7000
NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore.	

Materiale	nr del materiale		
Sealon -	26 (XXX XXXX XXX XX)		
Descrizione generale:			
Una forte plastica particolarmente adatta per applicazione in prodotti di plastica da formare a freddo, come chiodi ribaditi o sigilli sintetici.			
Caratteristiche fisiche		Resistenza ad agenti chimici	
Caratteristica	Valore DIN	Resistenza a	Valutazione
Densità gr/cm ³	1,01	Benzina	B
Tensione di snervamento MN/m ²	26	Benzene	C
Allungamento alla rottura %	150	Oli minerali	B
Modulo trazione MN/m ²	1400	Oli vegetali	A
Resistenza all'urto/intaglio kJ/m ²	4	Alcali deboli	A
Durezza alla pressione sfera MN/m ²	-	Alcali forti	A
Temperatura max di impiego max °C	85	Acidi deboli	A
Resistività volumetrica cm	10^15	Acidi forti	A
Fattore di dissipazione 10 ³ Hz	-	A = positiva	
Rigidità dielettrica MV/m	-	B = mediocre	
Infiammabilità UL94 > 1,6 mm	HB	C = negativa	
Coefficiente di attrito (a secco)	-		
Tutti i dati sono indicativi.			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350